

Konstrukcja stalowa komina

kategoria korozyjności C4 - duża.

Wszystkie powierzchnie konstrukcji stalowych należy zabezpieczyć przed korozją ochronną powłoką malarską zgodnie z następującymi warunkami:

- Do zabezpieczenia antykorozyjnego zastosować zestawy poliuretanowo-epoksydowe, stosowane ściśle z wymaganiami dostawcy systemu
- Wymagany okres gwarancji na powłoki malarskie nie krótszy niż 5 lat;
- Konieczność wykonania przez wykonawcę malowania referencyjnego;
- Wykonanie każdej powłoki malarskiej w innym kolorze;
- Sumaryczna grubość powłoki antykorozyjnej, mierzonej na sucho powinna wynosić min. 240 μm .
- Wymagany okres trwałości powłoki malarskiej nie krótszy niż 15lat;
- Powierzchnie malowane przygotować przez obróbkę strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa 2 1/2 zgodnie z normą PN-ISO 8501-1.
- Śruby cynkować ogniowo